


Endutex
Print LT40 Mesh

Korkealaatuiset knife coated -menetelmällä valmistetut Endutex Mesh reikäbannerit ulkomainontaan

Endutex Revestimentos Texteis valmistaa knife coated- menetelmällä kestäviä bannereita ulkokäyttöön. Materiaalit soveltuvat liuotin-, ekoliuotin, lateksi- (HP Latex) ja UV-väritekniikoille. Tuotteen toimivuus on aina testattava ennen varsinaista tuotantoa. Paloluokituksen puuttumisen vuoksi suosittelemme bannereita vain ulkokäyttöön.

Print LT40 on kestävä reikäbanneri, joka päästää ilmavirran lävitseen. Tuotteen pintaan saadaan värikylläinen ja tarkka kuva.

- Promootiot / tapahtumat
- Mainonta (ulko)
- Opasteet / julkisivu

Endutex Print LT40

ET2001, ET2002

- 330g Mesh-reikäbanneri taustapaperilla
- Ilmavirran lävitseen päästävä reikäbanneri
- Tulostus: liuotin-, ekoliuotin, HP Latex ja UV-tulostimet
- Voidaan jälkikäsitellä purjerenkailla tai ommella
- UV-kestävä tulostusbanneri
- Rikkoutumisraja (Breaking load): 130/150 (daN/50mm)
- Repeytymisraja (Tear strenght): 25/28 (daN)
- Paloluokitus:-
- Rullakoko: 1,37 x 30m ja 1,60 x 30m
- Jätelajittelu: sekäjäte

LA Vesipohjaiset HP Latex tulostimet

SB Liuotin / ekoliuotintulostimet

UV UV-tulostimet

Ulkokäyttöön

Testattava ennen varsinaista käyttöä.

Tilaa ja kokeile!

Löydät materiaalin helposti tuotekoodilla.

SERIDECO VERKKOKAUPPA

SERIDECO

Seri-Deco Oy Jusslansuora 15 04360 Tuusula | Puh. 010 841 8080 | myynti@seri-deco.fi | www.seri-deco.fi

ENDUTEX - REVESTIMENTOS TEXTEIS, SA

VIZELA / PORTUGAL

TECHNICAL DATA SHEET

REFERENCE: PRINT LT 40

DESCRIPTION: PVC DOUBLE COATED HIGH TENACITY POLYESTER SCRIM WITH RELEASE LINER

COMPOSITION: 71 % PVC
29 % POLYESTER

WIDTH: 110 - 137 - 160 cm

CHARACTERISTIC	SPECIFICATION	METHOD
THICKNESS (mm)	0.53	
TOTAL MASS (g/m^2)	330 ± 30 (Without Liner)	EN ISO 2286-2
FABRIC MASS (g/m^2)	92 ± 10	EN ISO 2286-2
LINER MASS (g/m^2)	120 ± 12	EN ISO 2286-2
BREAKING LOAD (daN/50mm)	L.: 130 T.: 150	EN ISO 1421
TEAR STRENGTH (daN)	L.: 25 T.: 28	DIN 53363
COLOUR FASTNESS TO LIGHT	min 6	EN ISO 105-B02
AVERAGE PERMEABILITY OF FABRIC TO AIR ($l/m^2/s$)	3300	EN ISO 9237
AVERAGE LIGHT TRANSMISSION	32.5	SF 600 Plus Spectrophotometer
FLAMMABILITY (mm/min)	< 100	DIN 75200
OPEN AREA (%)	20	Internal

L - Along T - Across

NOTE 1: This technical data sheet is not legal binding and is based on average results from current production. Unless otherwise stated, values cannot be considered as minimum to be satisfied.
Purchaser is fully responsible for determining the product suitability for its intended application.
Technical details are subject to change without prior notice, so please contact our technical service for any additional information you may require.

NOTE 2: The results do not include the release liner on the back side, as this one is removed after printing.

Date	Revision	QUALITY CONTROL	TECHNICAL MANAGER
2012.04.10	4		